

ロストワックス鑄造標準材質 (非鉄材料)

JUKI会津株式会社 <http://www.jukiaizu.co.jp/>

分類	相当規格		化 学 成 分 (%)											
	J I S	外国規格	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn	Ni	Ti	Pb	Sn	Cr
アルミニウム合金鑄物	AC4C	ASTM356.0	残部	0.25	6.5 -7.5	0.25 -0.45	0.35	0.55	0.35	0.10	0.20	0.10	0.05	0.10
	AC7A	ASTM514.0	残部	0.10	0.20	3.5 -5.5	0.15	0.30	0.60	0.05	0.20	0.05	0.05	0.15

分類	相当規格		化 学 成 分 (%)											
	J I S	外国規格	Cu	Sn	Zn	Pb	Ni	Fe	P	Sb	Al	Si		
銅合金鑄物	BC1	ASTM C84400	79.0 -83.0	2.0 -4.0	8.0 -12.0	3.0 -7.0	( 1.0)	( 0.35)	( 0.05)	( 0.2)	( 0.01)	( 0.01)		
	BC3	ASTM C90500	86.5 -89.5	9.0 -11.0	1.0 -3.0	1.0	( 1.0)	( 0.2)	( 0.05)	( 0.2)	( 0.01)	( 0.01)		
	BC6	ASTM C83600	83.0 -87.0	4.0 -6.0	4.0 -6.0	4.0 -6.0	( 1.0)	( 0.3)	( 0.05)	( 0.2)	( 0.01)	( 0.01)		

注意:この規格表は製品の合否判定に使用できません,最新の相当規格にて確認してください。